

DURAT®

REINIGUNG UND PFLEGE VON DURAT-OBERFLÄCHEN

Erstmalige Reinigung nach der Installation

Nach der Montage sollte die Arbeitsplatte mit einer milden Seifenlösung gereinigt und anschließend mit klarem Wasser abgespült werden.

Für dunkle oder kräftige Farben empfiehlt es sich, die Oberfläche mit einer dünnen Schicht Möbelpolitur (z. B. Durat Liquid Polisher) zu behandeln. Danach wird die Fläche erneut mit einer Seifenlösung gewaschen. Dies verleiht der Farbe mehr Tiefe und schützt die Oberfläche.

Tägliche und wöchentliche Reinigung

Für die tägliche Reinigung eignet sich am besten flüssiges Geschirrspülmittel oder eine milde Seifenlösung. Getrocknetes Wasser kann Kalkablagerungen oder Flecken hinterlassen, die mit einem Mikrofaser-tuch abgewischt werden sollten.

Um der Oberfläche Glanz zu verleihen, kann ein polierender Fensterreiniger verwendet werden.

Ein universelles Reinigungsmittel mit einem pH-Wert von 7-9, wie Suma Rapid von Johnson, ist ideal für Durat-Oberflächen.

Flecken durch getrocknetes Wasser und Kalkablagerungen sind auf dunklen und kräftigen Farben besser sichtbar, ebenso wie kleine Abnutzungen und Kratzer. Möbelpolitur, wie Durat Liquid Polisher, ist perfekt, um die Oberflächen aufzufrischen. Tragen Sie eine dünne Schicht Politur auf die Arbeitsplatte auf und waschen Sie sie dann mit einer Seifenlösung ab. Dies schützt die Oberfläche und vertieft die Farbe.

Entfernung von hartnäckigen Flecken

Eingetrocknete Flecken (z. B. Kaffee oder Rote Bete) lassen sich mit einem Schmutzradierer oder CIF Scheuermilch entfernen. Falls erforderlich, kann Spülmittel aufgetragen und über Nacht einwirken gelassen werden. Da Durat keine Flüssigkeiten absorbiert, lassen sich in der Regel alle Flecken vollständig entfernen.

Hinweis:

Hochkonzentrierte Reinigungsmittel für Porzellan sind nicht zu empfehlen. Durat-Oberflächen können jedoch bei Bedarf wieder auf Hochglanz gebracht werden.

Achtung:

Durat ist nicht beständig gegenüber Aceton oder ähnlichen Lösungsmitteln.

Kratzer entfernen

Leichte Kratzer lassen sich durch manuelles Schleifen mit einem Mirka Abralon P1000 Schleifpad beseitigen. Bei tieferen Kratzern beginnt man mit P360 Körnung.

Vor dem Schleifen sollte die Oberfläche gründlich gereinigt werden.

Das Schleifpad und die Oberfläche mit Wasser befeuchten und mit kreisenden Bewegungen sanft schleifen.

Danach mit einem Mikrofasertuch trocknen. Falls erforderlich, den Vorgang wiederholen.

Für größere Beschädigungen kann eine maschinelle Politur mit P180 Körnung aufsteigend bis zu feineren Körnungen erforderlich sein.

Anschließend empfiehlt sich eine Behandlung mit Möbelpolitur, um die Oberfläche zu schützen und die Farbintensität wiederherzustellen.